

**FICHE TECHNIQUE SOMMAIRE***DALLE MELVILLE 60 TEXTUREGUARD*

<b>Dimensions en mm</b> (épaisseur X largeur X longueur)	<b>Poids approximatif (kg / unité)</b>
60 x 190 x 380	10 kg
60 x 380 x 380	21 kg
60 x 380 x 570	32 kg
<i>Poids moyen au pied carré :</i>	<i>20 kg</i>

**Couleurs nuancés :** Marbella, Silverstone, Hickory

**Fini :** Lisse

**Caractéristiques physiques**

(Selon CSA –A231.1 Dalles de béton préfabriquées)

Résistance à la flexion (min) :	5,0 MPa (moyenne) Aucune valeur individuelle inférieure à 4,5 MPa
Résistance au gel-dégel avec sel de déglçage	
Perte de masse après 28 cycles (max) :	225 g/m <sup>2</sup>
Perte de masse après 49 cycles (max) :	500 g/m <sup>2</sup>

**Tolérances dimensionnelles**

Épaisseur :	± 3 mm
Longueur et largeur :	-1 à + 2 mm
Gauchissement concave ou convexe sur une seule dimension	
jusqu'à 450mm :	2 mm
plus de 450mm :	3 mm

**Services techniques**

Support technique offert par les représentants et le service technique de Permacon. Échantillons de produits disponibles sur demande auprès du représentant.

Rapport d'essais disponible sur demande (sous certaines conditions, auprès du représentant). Ce rapport est émis suite aux résultats d'essais effectués au laboratoire de Permacon par nos ingénieurs et techniciens.

Pour connaître les informations concernant le programme de certification LEED, veuillez communiquer avec votre représentant ou le service technique de Permacon.